



Tape VF 120

- Fugenband VF -

Kiváló minőségű, filccel bevont, NBR-kaucsukalapú, prémium tömítőszalag

Típus/megnevezés	Elérhetőség				
	Mennyiség raklaponként	48	120	600	50
	Kiszerezés	10 m	50 m	10 darab	25 darab
	Göngyöleg típusa	tekercs	tekercs	karton	karton
	Göngyölegkód	01	02	01	01
	Terméksz.				
Tape VF 120 / Fugenband VF 120	5071	■	■		
Tape VF 75 EC / Außenecke VF	5073			■	
Tape VF 100 IC / Innenecke VF	5074			■	
Tape VF 120 VC / Wandmanschette VF 120x120 mm	5077				■

Anyagszükséglet

Szükség szerint



Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri felületre
- Szigetelés vízzáró betonszerkezetekhez való csatlakozásokon (PG-FBB)
- Közvetlen ragasztható vízszigeteléshez
- Lábazati vízszigetelés
- Felültre vagy felületbe történő csatlakozás és rugalmas, polimerrel módosított vastagbevonatok
- Talajjal érintkező épületszigetelés
- Belső sarkok és hézagok biztonságos és vízzáró lezárása
- Csatlakozás határoló szerkezeti elemhez
- Csatlakozás nem ásványi szerkezeti elemhez
- Repedésáthidaló, ásványi vízszigetelő habarcsokkal (MDS) és rugalmas, polimerrel módosított vastag bevonatokkal (FPD) történő alkalmazás

Tulajdonságok

- Nagyon rugalmas
- Nagy nyúló-, és visszaalakuló képesség
- Speciális fátyolbevonat a tetején.

Termékjellemzők

Hőállóság	-20 °C és +90 °C között
Vastagság	0,65 mm
sd-érték	5 m
Vízzárás	kb. 3,0 bar
Legnagyobb húzóerő	keresztirányban: 122% hosszirányban: 93,6% folyékony vegyi anyagok hatására keresztirányban: 131% hosszirányban: 111%
Szín	kék

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **MB 2K (3014)**
- **WP Flex 1K (0445)**
- **MB TX 2K (3004)**
- **MB FL 2K (3001)**



➤ **Betofix OS 5b+ (1113)**

Előkészítés

■ **Alapfelülettel szembeni követelmények**

Hordképes, száraz, tiszta, por-, olaj-, zsír- és leválasztószertmentes

■ **Előkészítés**

A sorjákat és a habarcsmaradékot el kell távolítani.

A nem ásványi és nem porózus alapfelületeket fel kell érdesíteni.

A szigetelőanyagból kontaktréteget kell készíteni, és hagyni kell kiszáradni.

Figyelembe kell venni a felhasználandó anyagok műszaki adatlapjaiban leírt utasításokat is.

Feldolgozás



A megfelelő vastagságban felhordott szigetelőanyagba még bőrösödés előtt, friss állapotban kell teljes felületen és hólyagmentesen bedolgozni a vízzáró hajlaterősítő szalagot.

A vízszigetelő anyagtól függően kell a következő réteget felhordani.

Feldolgozási tudnivalók

A megengedett feldolgozási hőmérséklet függ a felhasznált vízszigetelő termék tulajdonságaitól.

A szigetelőanyagot a tömítőszalagra merőlegesen kell felhelyezni a tömítőszalag sérülése nélkül.

Tudnivalók

A hatályos műszaki szabályokat be kell tartani.

Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

Próbafelület készítése kötelező!

A csatlakozási területeket, például a padlóösszefolyó/folyóka/elfolyócső tömítőperemét, a vízszigetelés szakszerű csatlakoztatásához meg kell tisztítani, szükség esetén fel kell érdesíteni, és megfelelő epoxigyanta alapozóval, kvarchromokszórással elő kell készíteni.

Munkaeszközök és tisztításuk



A méretre vágáshoz: olló vagy kés

A szigeteléshez: henger, korongecset vagy spatulya

A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.

Remmers szerszámok

- **Rollerbügel (4449)**
- **Epoxy-Rolle (5045)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Tárolás/eltarthatóság



Szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve és száraz helyen gyakorlatilag végtelen.

Ártalmatlanítás

Ártalmatlanítás a hatósági előírásoknak megfelelően.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetésétől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.