

Műszaki adatlap



Vulkanizált részletképző szegélylemez - QuickSeam™ SA Flashing

Csomagolás	Cikkszám
457 mm x 15.25 m / tekercs, 1 tekercs / doboz	W56RAC1620

Leírás

A Vulkanizált részletképző szegélylemez (Elevate™ QuickSeam™ SA Flashing) egy 457 mm (18") széles, 1,5 mm vastag szálerősítés nélküli EPDM gumilemez, melynek teljes felületére öntapadó szalagot (QuickSeam™) lamináltak. Egy eltávolítható poliészter védőrétegnek köszönhetően egyszerűen kezelhető és kitűnő időjárásálló. Az Vulkanizált részletképző szegéllyel könnyedén kivitelezhetők a részletek, ahol vulkanizált EPDM lemezre van szükség: ívek, falszegélyezések, ereszek, általános tetőjavítások, tetőösszefolyók és csőperemek.

Alkalmazás

A Vulkanizált részletképző szegélylemez a következő Elevate rendszer(ek)ben alkalmazható: RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM.

Előkészítés

A RubberCover™ EPDM gumilemezt és/vagy a szegélyezendő felületet elő kell készíteni Kellősítő/Alapozóval (QuickPrime™ Plus), a dörzslap (QuickScrubber™) eszköz segítségével. Más termékek használata nem megengedett. Felhasználás előtt tartsa a szalagot szobahőmérsékleten, ha hosszabb ideig 15 °C alatti hőmérsékletnek volt kitéve. Egy régóta használatban lévő Elevate EPDM lemez javításakor a Kellősítő/Alapozó (QuickPrime) felhordása előtt a lemezt megfelelően meg kell tisztítani. A tisztított területnek nagyobbak kell lennie, mint a javítási terület.

Kivitelezés

A szegélylemezt egy vagy két dimenzióban (lapos felületen vagy legfeljebb egy szögváltásnál) alkalmazza. Az átfedéseket fedje le Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez (QuickSeam FormFlash) foltokkal. A beépítés során kövesse az Elevate alkalmazástechnikai utasításait.

Anyagszükséglet

A szegélyezendő felület méretének megfelelően. A szomszédos szegélylemezek csatlakozásánál 75 mm átlapolásnak kell lenni.

Jellemzők

Műszaki adatok

	EPDM Lemez	Toldószalag
• Alapanyag	EPDM	Gumipolimer
• Szín	Fekete	Fekete
• Oldószer	Nincs	Nincs
• Szilárdanyag-tartalom	100%	100%
• Szerkezet	Vulkanizált	Vulkanizált
• Vastagság	1.5 mm	0.5 mm
• Szélesség	457 mm	460 mm

Tárolás

Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15 °C és 25 °C között. Felhasználásig tartsa távol közvetlen napfénytől.

Szavatosság

24 hónapig, a fent említett körülmények között tárolva. Ellenőrizze minden tekercs gyártási dátumát. Az eltarthatósági idő csökken, ha az anyag magasabb hőmérsékletnek van kitéve. Az eltarthatósági adatok csak ajánlások, és nem tények. A valós lejáratú idő nagymértékben függ a tartozékok tárolási és kezelési előzményeitől.

Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.

Megjegyzés:

Ez a dokumentum csak arra szolgál, hogy kiemelve a termékeket és specifikációkat a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, eselőzetes értesítés nélkül változhat. A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és az alkalmazandó tűréshatárokon belül változhatnak. A legfrissebb és teljes termékinformációkért kérjük, látogasson el a www.holcimelevate.com címre. A Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") felelősséget vállal a Holcim által közzétett termékspecifikációknak megfelelő minőségű anyagok biztosításáért. Mivel sem maga a Holcim, sem képviselői nem gyakorolnak építészeti, a Holcim nem nyilvánít véleményt és kifejezetten kizár minden felelősséget azon szerkezetek szilárdságáért, amelyeken termékei alkalmazhatók. A megfelelő termék kiválasztása és helyes alkalmazása az ügyfél felelőssége, nem pedig a Holcimé. A Holcim egyetlen képviselője sem jogosult a jelen jogi nyilatkozat módosítására.