

[/ Termékek](#) / [Előre felhelyezhető vízszigetelések](#) / [Preprufe® 800PA utólag felhelyezhető vízszigetelő lemez](#)



Preprufe® 800PA utólag felhelyezhető vízszigetelő lemez

A **Preprufe® 800PA** öntapadó vízszigetelő lemez, amely kifejezetten nyílt munkagödörben épülő **oldalfalakhoz készült**. A lemez egy erősített, **keresztlaminált HDPE** hordozófoliából és egy szintetikus, **bitumenmentes ragasztórétegből áll**. A Preprufe® 800PA tartalmazza a Advanced Bond Technology™-t és kizárólag a **Preprufe® SC1 Primer felületkezelővel alkalmazva** képez teljes felületen szoros, **megbízható kötést a betonfelülettel**, megakadályozva a víz és nedvesség átszivárgását a lemez és az alapfelület között.

- **Víz-, pára- és gázzáró** (radon, metán, széndioxid) tulajdonságokkal rendelkezik,
- **Rugalmas**, elasztomer anyaga lehetővé teszi a mozgások követését, és **áthidalja a beton zsugorodásából eredő repedéseket**,
- **Kiemelkedő szakítószilárdságot**, nagy nyúlási képességet és **elhasználódási ellenállást** biztosít.



[Leírás](#)

[Műszaki adatlap](#)

[Letöltések](#)

[Referenciák](#)

[Beépítési videók](#)

Kiszerelés	
Preprufe® 800PA	1,2 m x 35m tekercs
Súly	35 kg / tekercs
Minimum átlapolás	50 mm
Tárolás	Állítva, száraz helyen, +30°C alatti hőmérsékleten
Prepufe® SC1	20 és 5 literes kannák
Fajlagos anyagfelhasználás	10 – 12 m ² / liter, mely függ az alkalmazás módjától, a felület porozításától és a környezet hőmérsékletétől
Kiegészítő termékek	
Bituthene® LM	5,7 literes csomagok
Protection 03 3 mm védőtábla	3 mm x 0,9 m x 2,03 m (± 6%)
Adcor® 500S	6 x 5 m tekercsek

Fizikai jellemzők	Jellemző érték	Vizsgálati módszer
Tapadószilárdság 23°C-on, min. (N/mm)	3.2	ASTM D 903 3. módosítás
Hidrosztatikai nyomással szembeni ellenállás (m)	> 70	ASTM D 5385
Radon diffúziós tényező (m ² /s)	5.6 x 10-12	CTU Prágai Egyetem K124/02/95
Metán ellenállóképesség (ml/m ² ·24h·atm)	74.2	Versaperm Ltd. vizsgálata
Széndioxid ellenállóképesség (ml/m ² ·24h·atm)	2.5	BBA 97/3325 (1. és 7. rész)

Tulajdonság	Közzétett érték		Vizsgálati módszer
	800PA	800PA LT	
Preprufe®			
Vízzárás folyóvízre (60 kPa értéken)	Megfelel	Megfelel	EN 1928
Ütésállóság (Alu-tábla)(mm)	≥ 150	≥ 150	EN 12691
Ellenállás beszakításra (szegszár) – erősítetlen lemezek (N)	≥ 155	≥ 155	EN 12310-1
Átlapolás szilárdsága (N/50mm)	≥ 250	≥ 220	EN 12317-2
Páraáteresztő képesség (μ=sD/d)	380.000 ± 30 %	380.000 ± 30 %	EN 1931 B módszer
Vízállóság tartóssága öregedés / károsodás ellenében (60 kPa értéken)	Megfelel	Megfelel	EN 1296 EN 1928 B módszer
Vízállóság tartóssága vegyi anyagok ellenében (60 kPa értéken)	Megfelel	Megfelel	EN 1847 B módszer EN 1928 B módszer
Összeférhetőség bitumennel	Megfelel	Megfelel	EN 1548
Statikus terheléssel szembeni ellenállás (kg)	≥ 20 - Megfelel	≥ 20 - Megfelel	EN 12730
Szakítószilárdsági tulajdonságok – erősítetlen lemezek (N/50mm)	Hossz ≥ 430 Kereszt≥430	Hossz ≥ 430 Kereszt≥430	EN 12311-2 A módszer
Szakítószilárdsági tulajdonságok – erősítetlen lemezek (megnyúlás %)	Hossz ≥ 180 Kereszt≥180	Hossz ≥ 180 Kereszt≥180	EN 12311-2 A módszer
Reakció tűzre (Osztály; vizsgálati kondíciók)	E	E	EN 13501-1

[Termékek](#)

[Kapcsolat](#)

[Bemutatók](#)

[Adatvédelem](#)

[Referenciák](#)

[Általános Szerződési](#)

[Letöltések](#)

[Feltételek](#)

ISOPROF

 +36 (20) 915-6047

 isoprof@isoprof.hu

 1029 Budapest, József Attila útja 25.

