



Soudafoam Gun Professional 60

Termékleírás

A Soudafoam Gun Professional 60 egy egykomponensű, önexpanzionáló, felhasználásra kész poliuretán hab. A tartály menettel van ellátva, így pisztolyon is használható. A Duraválve miatt az optimális kiadósság a teljes eltarthatósági idő alatt megmarad, még akkor is, ha fekvé tárolják vagy szállítják.

Tulajdonságok

- Kiváló stabilitás (nincs zsugorodás vagy utótágulás)
- Nagy kitöltő kapacitás
- Jó tapadás minden felületen (kivéve PE, PP és PTFE)
- Magas szigetelési érték, hő és akusztika
- Nagyon jó kötési tulajdonságok
- Professzionális minőség
- Nem UV-álló

Alkalmazások

- Az üregek kitöltése.
- Ablak- és ajtókeretek beépítése
- A tetőszerkezetek összes nyílásának tömítése.
- Akusztikus terelőlemez alkalmazása.
- A hűtőrendszerek hőszigetelésének javítása.



Műszaki adatok

Bázis		Poliuretán
Állag		Stabil hab, tixotróp
Kötési rendszer		Légnedvesség hatására
Bőrképződés	EN 17333-3	6 percek
Vághatósági idő	EN 17333-3	20 percek
Hővezető képesség (λ)	EN 17333-5	0,037 W/m.K
Sűrűség	EN 17333-1	Ca. 17 kg/m ³
Kiadósság hézagban	EN 17333-1	750 ml yields ca. 38 m of foam
Kiadósság dobozban	EN 17333-1	750 ml kb. 51 l habot eredményez
Kötés utáni zsugorodás	EN 17333-2	< 3%
Tágulás kötés után	EN 17333-2	nincs
Tágulás kötés alatt	EN 17333-2	Ca. 35 %
Zártcella tartalom	ISO 4590	ca. 15%
Nyomószilárdság	EN 17333-4	ca. 33 kPa
Nyírószilárdság	EN 17333-4	ca. 39 kPa
Szakítószilárdság	EN 17333-4	ca. 93 kPa
Nyúlás Fmax-nál	EN 17333-4	ca. 13%

Soudafoam Gun Professional 60

Hőállóság

-40°C → +90°C

Lábjegyzet: A hámozási idő és a kötési sebesség a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az aljzat típusától függően változhat.

Alkalmazási mód

- **Alkalmazás**
Shake the aerosol can for at least 20 seconds. Fit the gun on the adapter. Surface should be free from grease and dust. Moisten surfaces with a water sprayer prior to application. For non-conventional substrates a preliminary adhesion test is recommended. Fill holes and cavities for 65 %, as the foam will expand. Repeat shaking regularly during application. If you have to work in layers repeat moistening after each layer. Fresh foam can be removed using Soudal Gun & Foamcleaner or acetone. Cured foam can only be removed mechanically or with Soudal PU-Remover.
- **Flakon hőmérséklet**
+5 °C és +30 °C között
- **Környezeti hőmérséklet**
+5°C és +30 °C között
- **Felület hőmérséklet**
+5 °C és +35 °C között

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénit. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot.

Mindig viseljen kesztyűt és védőszemüveget.

Mechanikusan távolítsa el a kikeményedett habot. Soha ne égesse le.

Csak jól szellőző helyen használja.

Csomagolás/Logisztika

Szín: Pezsgő

Kiszerezés: 750 ml aeroszol (nettó)

Szavatossági idő: 24 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolva.

Megjegyzések

- Az alkalmazás előtt nedvesítse meg a felületeket vízpermetezővel.
- Ha több rétegekben kell felhordani, ismételje meg a nedvesítést minden réteg után.
- Nem általános felületek esetén előzetes tapadási tesztet javasolunk.
- A nem UV-álló, kikeményedett poliuretán habot felülfestéssel, tömítőanyagokkal (pl. szilikon, poliuretán, akril vagy hibrid polimer) vagy burkolással kell védeni az UV-sugárzástól.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és aljzatok sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállók rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.