

weberKPS glett

Kültéri fehér glett

- Repedésmentesen szilárdul
- Nagy simaságú felületet biztosít
- Jól csiszolható



Felhasználásra kész, por alakú, cementkötésű szárazhabarcs fehér színben, glettelt simaságú felület készítéséhez, elsősorban kültérben, simított alapvakolaton (nem gipszes alapra), festés előtt a vakolat egyenetlenségeinek megszüntetésére.

Jó tudni

Anyagigény: kb. 1,4 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 18 m²/25 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz
(kb. 7,5 liter/zsák)

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: kb. 0,2 mm
- Nyomószilárdság: CSIV
- Páradiffúziós tényező: ≤ 17
- Tapadószilárdság: ≥ 0,3 N/mm²
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
M742H	25 kg/zsák	48 zsák / 1200 kg



Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

A vakolt alapfelület legyen szilárd, száraz, teherbíró, megfelelően érdes, homogén, egyenletesen nedvszívó, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

Feldolgozás

A glettelendő alapfelületet vizsgáljuk át, szükség estén tisztítsuk meg, a laza rétegeket távolítsuk el. A glettanyagot tiszta vízzel intenzíven keverjük kenhető sűrűségure. A bekevert anyagot rozsdamentes glettvassal hordjuk fel, és azonnal gletteljük be. A fehér glettet egy rétegben maximum 3 mm-es rétegvastagságban hordhatjuk fel. Nagyobb felületi mélyedéseket, repedéseket több rétegben történő glettéléssel tüntethetünk el. Többrétegű glettelésnél a korábban felvitt glettréteg kiszáradását biztosítani kell az átglettelés előtt. Egy felületi síkot lehetőleg teljes egészben gletteljünk át a rákerülő felületképző réteg foltosodásának elkerülése érdekében. A megszilárdult glettréteg szükség esetén csiszolással, ill. újbóli gletteléssel javítható. Végső felületképzésre ajánljuk weberton N vagy weberton silicon homlokzatfestékeinket.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

Kapcsolódó termékek

weberKPS 141G	Gépi alapvakolat
weberKPS 141K	Kézi alapvakolat
weberKPS profi	Extra alapvakolat
weberKPS 231	Lábazati alapvakolat
weberKPS light	Könnyített alapvakolat
weberKPS terralit	Hőszigetelő alapvakolat

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
rendel@hu.weber | www.hu.weber